



Lankwitzer Premium Coatings

Сделано в Германии

PD 15 (EvoTop 215)

2-компонентная полиуретановая эмаль

Свойства продукта

PD 15 (EvoTop 215) - двухкомпонентная эмаль для внешнего окрашивания предварительно загрунтованных металлических поверхностей. Шелковисто-глянцевое финишное покрытие с высокой стойкостью к атмосферному воздействию, к действию химических веществ, высокой влажности и к УФ-излучению. Рекомендуется для окрашивания различного промышленного оборудования, эксплуатируемого в условиях сильно загруженной промышленной среды. Данный продукт также обладает возможностью разностороннего декоративного применения для внешней окраски резервуаров, цехов, мостов, контейнеров, промышленных и портовых сооружений, металлоконструкций различных типов и видов. Обладает грязеотталкивающими свойствами, легко моется, при этом устойчиво к неабразивным чистящим средствам, моющим щелочным составам и конденсату. Также обладает хорошей устойчивостью ко многим видам топлива и минеральным маслам. Продукт соответствует ЛОС-нормам (ЛОС <250 г/л DIN EN ISO 11890-1).



Высокая экономичность

Оптимизация расходов благодаря высокой укрывистости и конкурентной цене.



Химическая стойкость

Устойчива к периодичному воздействию химических веществ, топлива и минеральных масел.



Отличная атмосферостойкость и стойкость к уф-излучению

Длительная стойкость цвета и глянца.



Устойчивость к опрыскиванию

Возможно нанесение сухого слоя толщиной до 60 мкм. за один проход.

PD 15 (EvoTop 215)

2-комп. полиуретановая краска

Технические данные

Масса твердых тел (смесь)	54 %
Объем твердых тел(смесь)	47 %
Плотность(смесь)	1,07 г/мл.
Значение ЛОС	446,4 г/л.
Сушка при 40 мкм. сухого слоя (20°C):	
Сухой от пыли	3 ч.
Сухой при прикосновении	12 ч.
Сушка в печи	20 мин. при 80 °C.
Температура при нанесении	+10 °C до +30 °C.
Вид нанесения	Пневматически, безвоздушно, Airmix.
Расход при (40 мкм.)	90 г/м ² .
Рекомендованная толщина сухого слоя	40 – 50 мкм.

Сертификаты и испытания

- ▶ Были проведены полные испытания согласно DIN EN ISO 12944-6.
- ▶ Испытано для применения коррозионных категорий С2-высокая, С3-высокая и С4-высокая согласно ISO 12944 часть 6 (имеется протокол испытаний).
- ▶ Управление качеством сертифицировано согласно DIN EN ISO 9001:2015.
- ▶ Управление качеством сертифицировано согласно DIN EN ISO 14001:2015.
- ▶ Испытания системы покрытий, грунтовочный слой SG 64 (EvoCor 164) + покрывная эмаль PD 15 (EvoTop 215) согласно ГОСТ В 28569-90 «Средства хранения и транспортирования светлых нефтепродуктов. Общие требования к защите от коррозии» в Лаборатории климатических испытаний полимерных композиционных материалов ИММС им. В.А. Белого НАН Б, г. Гомель.
- ▶ Система покрытий, грунтовочный слой SG 30 (EvoCor 130) + покрывная эмаль PD 15 (EvoTop 215) внесена в реестр ЛКМ ОАО «Газпром», в качестве атмосферостойкой системы с высоким сроком службы (более 15 лет).

PD 15 (EvoTop 215) в системах покрытий (примеры):



Внешнее покрытие PD 15 (EvoTop 215)
Грунтовочное покрытие SG 64 (EvoCor 164)
Металлоконструкция

Система 1 120 мкм	Система 2 160 мкм	Система 3 200 мкм
1 слой - Эпоксидный грунт SG 64 (EvoCor 164) - 60 мкм.	1 слой - Эпоксидный грунт SG 64 (EvoCor 164) - 100 мкм.	1 слой - Эпоксидный грунт SG 64 (EvoCor 164) - 120 мкм.
2 слой – Акрил-полиуретановая эмаль PD 15 (EvoTop 215) - 60 мкм.	2 слой – Акрил-полиуретановая эмаль PD 15 (EvoTop 215) - 60 мкм.	2 слой – Акрил-полиуретановая эмаль PD 15 (EvoTop 215) - 80 мкм.
Для декоративной и эффективной антикоррозионной защиты в областях металлоконструкций, оборудования и машиностроения	Для декоративной и высокоеффективной антикоррозионной защиты в областях металлоконструкций, оборудования и машиностроения	Для декоративной и особенно долголетней антикоррозионной защиты металлоконструкций и оборудования эксплуатирующихся в промышленно-агрессивных средах
C2 Коррозионная категория (DIN EN ISO 12944-2)	C3 Коррозионная категория (DIN EN ISO 12944-2)	C4 Коррозионная категория (DIN EN ISO 12944-2)
>15 лет Срок защиты от коррозии (DIN EN ISO 12944-1 и -6)	>15 лет Срок защиты от коррозии (DIN EN ISO 12944-1 и -6)	>15 лет Срок защиты от коррозии (DIN EN ISO 12944-1 и -6)

Покрытие относится к III группе и имеет следующие индексы покрытия: а, ан, п, в, х, м, согласно ТКП 45-2.01-111.

Данная информация имеет ознакомительный характер. Для более детальной консультации обратитесь к техническим специалистам, курирующим клиентов, или к нам напрямую (Тел./факс: +375 162 96 12 65, +375 29 155 74 11, +375 44 746 40 54, +375 29 631 39 08). E-mail: info@lankwitzer.by, alex@lankwitzer.by, marketing@lankwitzer.by, az@lankwitzer.by.

www.lankwitzer.by